



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КАЧЕСТВА»**
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной
сертификации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
(Росстандарт РФ)

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Юнак»**

(ООО ИЛ «Юнак»), ОГРН 1197325005998

Юридический адрес: 433600, Российская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район,
село Кашинка, Дорожная улица, дом 15

Адреса места осуществления деятельности:

432028, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Октябрьская
улица, 22Д

171530, Российская Федерация, Тверская область, Кимрский район, ПГТ Белый Городок, улица
Заводская, дом 22

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00002 действителен до 20.07.2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СДП/2020 - 06934 от 09.03.2020 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «Юнак»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Транссибирская Торговая Компания" (ООО "ТТК") Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, дата регистрации 11.07.2011 года, ОГРН: 1115476080224. Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, 630039, город Новосибирск, улица Профсоюзная, дом 1/3, этаж 2, офис 2, телефон: +73832620860, электронная почта: irina-z@torgsib.com
Наименование продукции:	Посуда хозяйственная медная: турка, торговой марки «Добрыня»
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Транссибирская Торговая Компания". Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, 630039, город Новосибирск, улица Профсоюзная, дом 1/3, этаж 2, офис 2, телефон: +73832620860, электронная почта: irina-z@torgsib.com, основной государственный регистрационный номер: 1115476080224
Испытано согласно требованиям:	ГОСТ 24308-2018 пп. 5.6 (в части толщины покрытий), 5.17 – 5.19
Метод (методика) испытаний	ГОСТ 24308-2018 пп. 5.6 (в части толщины покрытий), 5.17 – 5.19
Дата получения образца	25.05.2020г.

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытаниям*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (на представленный образец)

№ пункта	Нормированные технические требования	Результаты испытаний	Вывод
Технические требования			
5.6	Внутренняя поверхность посуды должна быть покрыта оловом марок О1, О2 по ГОСТ 860 или никелем марок Н-1у, Н-1 по ГОСТ 849 либо иметь двухслойное покрытие никель-олово. Толщина однослойного покрытия олова не должна быть менее 9 мкм, никеля - менее 6 мкм. При двухслойном покрытии толщина слоя никеля не должна быть менее 3 мкм, олова - менее 6 мкм по ГОСТ 9.303.	Требование выполнено	С
5.17	Посуда не должна выделять в контактирующие с ней модельные растворы, имитирующие пищевые продукты, вещества в концентрациях, превышающих допустимые количества миграции (ДКМ): меди - 1,0 мг/дм ³ , цинка - 1,0 мг/дм ³ , никеля - 0,1 мг/дм ³ , кобальта - 0,1 мг/дм ³ , свинца - 0,03 мг/дм ³ , мышьяка - 0,05 мг/дм ³ , хрома - 0,1 мг/дм ³ . Посуда, предназначенная для детей и подростков, не должна выделять в контактирующие с ней модельные растворы, имитирующие пищевые продукты, вещества в концентрациях, превышающих ДКМ: свинца, кобальта и мышьяка - не допускается, меди - 1,0 мг/дм ³ , цинка - 1,0 мг/дм ³ , никеля - 0,1 мг/дм ³ , хрома - 0,1 мг/дм ³ , марганца - 0,1 мг/дм ³ , железа - 0,3 мг/дм ³ .	Требование выполнено	С
5.18	Внешний вид посуды не должен меняться под воздействием соответствующих пищевых продуктов в процессе эксплуатации.	Требование выполнено	С
5.19	Посуда не должна изменять органолептических свойств пищевых продуктов после контакта с ними в процессе эксплуатации.	Требование выполнено	С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытуемый образец соответствует: ГОСТ 24308-2018 пп. 5.6 (в части толщины покрытий),
5.17 – 5.19

Испытатель ООО ИЛ «Юнак»

Руководитель ООО ИЛ «Юнак»



Круглов А.Ю.

Семёнова Н.П.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям